

Stucco W-110

CEMENTAIRE REPARATIE MORTEL

VOORDELEN

- Spanningsarm
- Krimpvrij
- Zeer goede hechting
- Zeer goed schuurbaar
- Licht en soepel te verwerken

PRODUCT

Stucco W-110 is een witte pleistermassa op basis van kunsthars gemodificeerd witte cement.

TOEPASSINGEN

Stucco W-110 is uiterst geschikt voor het pleisteren van wanden en oppervlakken op het gebied van renovering en sanering.

Stucco W-110 is uitstekend schuurbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Witte uitvlakmortel
- Licht verwerkbaar
- Makkelijk glad te pleisteren
- Zeer goed schuurbaar
- Hydraulisch afbindend
- Voor binnen

VERWERKING

Ondergrond: Ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig en vrij van stof, vuil en andere scheidende lagen zijn. Lagen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden dienen verwijderd te worden.

Sterk zuigende, poreuze ondergronden en gipsondergronden voorstrijken met Ardagrip Classic.

Mengen: Stucco W-110 wordt met schoon leidingwater in een schone kuip klontvrij gemengd. Voor 20 kg poeder wordt ca. 9 liter water gebruikt. Voor het mengen wordt een mixer geadviseerd. Aangemaakte mortel klontvrij mixen, na een rijptijd van 3 minuten nogmaals kort doormengen. De massa is ca. 30 minuten bij +20 °C verwerkbaar en kan meteen in de gewenste laagdikte op de ondergrond worden aangebracht.



Na ca. 1 uur is de mortellaag dusdanig afgebonden dat een verdere bewerking zoals schuren of egaliseren mogelijk is. Na ca. 24 uur is verdere bewerking mogelijk zoals behang, sierpleister en andere afwerkingen (mits <10 mm laagdikte).

Afgebonden pleisterlagen moeten tegen een te snelle droging door bijv. zonlicht, tocht of hoge temperaturen worden beschermd.

OPMERKING:

Technische kenmerken zijn gemeten bij 20°C en 50% RV. Lagere temperaturen vertragen en hogere temperaturen versnellen de afbindtijd. Het product bevat cement, en reageert alkalisch. Daarom de huid en de ogen beschermen. Bij contact grondig met water spoelen. GISCODE ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm.

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog en vorstvrij. 6 maanden houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Product	uitvlakmortel op cement-basis met kunststofadditieven
Laagdikte	tot 10 mm
Verwerkingstijd	ca. 30 minuten bij 20 °C
Mengverhouding	ca. 9 liter water bij 20 kg poeder
Verbruik	ca. 1,1kg/mm/m ²
Gewicht gebruiksklare mortel	1,5 kg/ltr
Droogtijd van 10 mm	24 uur
pH-waarde	ca. 11
Kleur	wit
Verpakking	20 kg
Pallet	42 stuks
Art. nr.	30610182
EAN	8713572039652

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 73 - 6244 244
+32 9 - 255 17 17

**Bostik BV**

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 - 6244 244
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 17
www.bostik.be