



Hoveniers Fast Fix Beton

VOORGEMENGDE ZEER SNELLE MONTAGEMORTEL

VOORDELEN

- Voorgemengd
- Zeer snelle uitharding
- Gemakkelijk en snel verwerkbaar
- Sterk

PRODUCT

Bostik Fast Fix Beton is een voorgemengde droge montagemortel. Mengen vooraf is niet nodig, het product verhardt door bevochtiging met water.

TOEPASSINGEN

Bostik Fast Fix Beton is voornamelijk voor de snelle bevestiging en verankering van palen, schuttingen, tuinhekken, schommels, pergola's, tuinbanken, vlaggenmasten etc.. Door de snelle binding van het beton hoeft het te betonneren element tijdens de hardingsfase niet of slechts licht ondersteund te worden. Is binnen 15 minuten hard, mengen is niet nodig, droog storten en water toevoegen. Tevens geschikt voor de vervaardiging van kleine funderingen van bijvoorbeeld een tuinhuisje of een serre.

EIGENSCHAPPEN

- 1-component
- Voorgemengd
- Slechts water toevoegen
- Zeer sterk
- Snelle binding en uitharding
- Hydraulisch afbindend
- Weer- en vorstbestendig
- Voor buiten en binnen
- Niet geschikt voor constructieve toepassingen
- Niet brandbaar

WERKVOORBEREIDING

Graaf in een stabiele bodem een gat of greppel met de gepaste afmetingen naar de functie van het te bevestigen element of te vervaardigen fundament. Funderingen vorstvrij aanleggen. Zijvlakken en bodem van het gat of de greppel met water bevochtigen.



VERWERKING

Giet het gat voor de helft vol met schoon leidingwater. Plaats het te bevestigen element in het midden en loodrecht in het gat. Giet Bostik Fast Fix Beton direct uit de verpakking droog en gelijkmatig uit rond het te bevestigen element. Tot een maximale hoogte van 20 cm ingieten. Til het te bevestigen element direct na het vullen even iets op zodat de specie ook onder het te bevestigen element komt. Giet met een gieter de benodigde hoeveelheid water op het droge oppervlak. Hoeveelheid te gebruiken water: ca. 3,5 liter per zak van 25 kg Bostik Fast Fix Beton. Bij diepere gaten meerdere lagen van elk 20 cm aanbrengen en – zoals hierboven beschreven – met water bevochtigen. Eventueel nog aanwezige droge mortel besproeien. Oppervlak na het wegzinken van het water door aankloppen verdichten en glad afstrijken. Gedurende 7/8 (bij ca. 20°C) minuten is de mogelijkheid om het vast te zetten element te corrigeren. Daarna is een positieverandering niet meer mogelijk en na 15 minuten kunnen hulpconstructies voor het fixeren van de in te bouwen onderdelen worden verwijderd. Vers verwerkt beton beschermen tegen vorst. Gereedschap na gebruik onmiddellijk water reinigen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog en koel opslaan.

Houdbaarheid is 12 maanden vanaf productiedatum.

INFORMATIEAANVRAAG

De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB).

VERBRUIK BOSTIK HOVENIERS FAST FIX BETON

afmeting paal in cm	afmeting gat lxbxh in cm	verbruik in kg
5x5	15x15x15	8
7x7	20x20x20	14
7x7	20x20x30	21
10x10	20x20x40	24
10x10	25x25x30	32
10x10	25x25x35	37
10x10	25x25x40	42

TECHNISCHE KENMERKEN

Mengverhouding	ca. 3,5 l water / zak 25 kg
Opbrengst	13 liter verse mortel per zak 25 kg
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en 30°C
Druksterkte	> 20 N/mm ² na 48 uur / ca. 40 N/mm ² na 28 dagen
Verpakking	zak 25 kg
Artikelnummer	30608759

Bostik BV

De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 6244 244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: +32 (0) 9255 17 17
info@bostik.be
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 6244 244
+32 (0) 9255 17 17



Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.