

SL C980 XPS

HOOGWAARDIGE EGALISEERMORTEL VOOR BINNEN EN BUITEN

VOORDELEN

- Zeer hoge druksterkte
- Hoge slijtweerstand
- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor epoxy en PU coating
- Snel beloopbaar na 1 uur
- Geschikt op vloerverwarming

PRODUCT

Egalisatiemortel met snelle doorharding geschikt voor lokalen met intens verkeer (binnen en buiten). Voor laagdikten van 3-15 mm, voor hogere diktes na toevoeging van 30% zand S409.

APPLICATIE

SL C980 XPS is geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende cementdekvloer en beton zowel binnen als buiten in productiehallen, scholen, ziekenhuizen, ateliers, parkeergarages. Geschikt voor zware belasting met rollend materieel. Toepasbaar van 3-15 mm in één laagdikte. SL C980 XPS kan met alle mogelijke bekledingen bedekt worden: PU of epoxy verf, gelijmde vloerbekledingen of als slijtlaag zonder bedekking.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij en druk- en trekvast zijn. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing de volgende waarden niet overschrijden:

- Cementdek & betonvloer: 2,0 CM-%
- Cementdek & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 CM-%

Voorbehandeling: Gebruik de juiste primer (afhankelijk van de ondergrond). Respecteer de droogtijd van de primer. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond.

Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtballen aan het oppervlak van de egalisatie. Alle cementgebonden ondergronden onderhevig aan



opstijgend vocht voorbehandelen met HYRTEC E336 XTREM (zie ti-blad).

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak SL C980 XPS met 4,5 liter schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen.

Verwerkingstijd van het mengsel: 15 à 20 minuten in functie van de temperatuur. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel. SL C980 XPS in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden zonder primer wanneer de eerste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Indien de eerste laag al droog is, dan moet opnieuw geprimerd worden met GRIP A500 MULTI 1:1.

Mengverhouding: Ca. 4,5 liter schoon water op 1 zak mortel.

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van SL C980 XPS uit. (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen, buiten.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels.

Laagdikte: 3 - 15 mm. Grotere diktes na toevoeging van 30% zand S409.

Ondergrond

Cementdekvloer
Oude tegels
Oude lijmresten

Te gebruiken primer

GRIP A500 MULTI 1:1
GRIP A936 XPRESS
GRIP A500 MULTI of
GRIP A936 XPRESS

Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse gepast adviseren.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door de ventilatie en temperatuur. Tocht en direct zonlicht vermijden.

OPSLAG EN STABILITEIT

SL C980 XPS is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking

Zak á 25 kg.

Artikelnummer

30615447

EAN code

3549212484620

Technische kenmerken

Basis	cement, kunsthars gemodificeerd
Kleur	grijs
Verbruik	ca. 1,6 kg/m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +30°C
Beloopbaar	na ca. 1 uur
Verdere afwerking	na ca. 4 uur (verf, vloerbekleding)
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 3 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure
Geschikt voor parket	ja, vanaf 3 mm

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.