

## PRO 10D Witte Houtlijm

Revisie: 16/07/2021

Pagina 1 van 2

### Technische gegevens

Basis	PVAc
Consistentie	Hoog visceuze vloeistof
Uithardingssysteem	Fysische droging
Dichtheid	1,20 g/ml
Viscositeit (Brookfield)	10.000 mPa.s → 18.000 mPa.s
Gehalte vaste stof	Ca. 50 %
Open tijd (23°C, 55% RV) *	Ca. 15 min.
Persdruk	1 kg/cm <sup>2</sup> → 2 kg/cm <sup>2</sup>
Watervastheid (EN204)	D2
Verbruik (*)	80 - 120 g/m <sup>2</sup> bij vlakverlijming. 150 - 180 g/m <sup>2</sup> bij assemblage.
pH	6,0 → 7,0
Min. Film Forming Temperature (MFFT)	4 °C

\* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. \*\* De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

### Productomschrijving

PRO 10D Witte Houtlijm is een gebruiksklare, snel afbindende dispersielijm op basis van PVAc.

### Eigenschappen

- Licht verwerkbaar
- Semi-transparant opdrogend
- Hoge eindsterkte

### Toepassingen

- Verlijmen van alle voorkomende houtverbindingen.
- Verlijmen van papierproducten.

### Leveringsvorm

Kleur: wit

Verpakking: 750gr. 5 kg

### Houdbaarheid

Minstens 24 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats tussen +5 en +25°C.

### Ondergronden

Soorten: diverse poreuze ondergronden, hout, karton

Toestand: De te verlijmen materialen dienen

vlak en/of passend alsmede, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Slecht passende delen leiden tot een langere droogtijd en een lagere eindsterkte.

*Voorbehandeling:* Licht opschuren van gladde niet poreuze materialen verhoogt de kleefkracht.

Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

### Verwerking

*Aanbrengmethode:* Breng de lijm met behulp van een fijn getande lijmkam of borstel op één van de te verlijmen materialen aan. Voeg de te verlijmen materialen samen en klem gedurende 2 tot 4 uur.

*Reinigingsmiddel:* PRO 10D Witte Houtlijm kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van tegels en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde PRO 10D Witte Houtlijm kan enkel mechanisch verwijderd worden.

*Reparatiemogelijkheid:* Met hetzelfde product.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de werkingssomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

---

## PRO 10D Witte Houtlijm

---

Revisie: 16/07/2021

Pagina 2 van 2

### Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Opmerkingen

- Bij de verlijming van bepaalde eiksoorten en tropisch hout kan vlekvorming optreden.
- De lijm mag niet verdund worden.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.