

Kunstgras Lijmtape ZW100

HOOGWAARDIGE BUTYLTAPE VOOR HET PLAATSEN VAN KUNSTGRAS

VOORDELEN

- Zeer sterk
- Agressief klevend
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden
- Deelbare schutfolie voor eenvoudige applicatie
- Heeft een permanente kleefkracht
- Verwerking vanaf 5°C, verwarming voor of tijdens applicatie niet nodig

PRODUCT

Bostik Kunstgras Lijmtape ZW100 is een zeer sterk klevende enkelzijdige butyltape. De 1,0 mm dikke tape vormt direct een solide verbinding.

TOEPASSINGEN

Bijzonder geschikt voor het verbinden van delen kunstgras.

EIGENSCHAPPEN

- Samenstelling kleeflaag: synthetische butyl rubber en hars (kleur zwart).
- Rugzijde: zeer sterk, niet scheurbaar, kruisgelamineerd PE 100 µm (kleur zwart).
- Release liner: gesiliconiseerd PP folie 70µm.
- De kleeflaag is goed verouderingsbestendig en blijft flexibel bij hoge en lage temperaturen.
- Weers- en UV-bestendig.
- Enkelzijdig klevende tape.
- Bevat geen bitumen.
- Zeer hoge damp, water- en luchtdichtheid.
- Niet bestand tegen olie en/of organische oplosmiddelen.
- Voor poreuze materialen wordt een voorbehandeling met primer (Bostik Butylband Primer of Bostik Primer MSP) sterk aanbevolen.



VERWERKING

Rol het kunstgras uit en trek eventuele plooiën recht. Let op de vleug (de richting waarin de sprieten staan) indien er meerder stukken aan elkaar gelijmd moeten worden. Zorg dat de vleug van de rollen in dezelfde richting liggen. Sla nadat het kunstgras op de juiste plek ligt de delen kunstgras terug en snijd van beide zijden ongeveer 2/3 cm af. Leg het kunstgras vervolgens weer terug tegen elkaar en controleer of het goed ligt.

Klap de te verbinden delen kunstgras daarna weer ongeveer 30 cm terug. Rol de Bostik Kunstgras Lijmtape ZW100 af en leg deze onder de naad op de ondergrond. Vervolgens de schutfolie verwijderen en sla het kunstgras terug om vervolgens op de lijmtape te bevestigen. Na het aanbrengen goed aandrukken. Let op:

Het is belangrijk dat als de lijmtape aangebracht wordt er ongeveer 3 mm ruimte overblijft tussen de te verbinden stukken kunstgras. Dit zorgt ervoor dat de stukken kunstgras naadloos aan elkaar gelegd kunnen worden. Het kunstgras en de lijmtape dienen bij applicatie droog te zijn.



OPSLAG EN STABILITEIT

Houdbaarheid is 24 maanden na productiedatum. Opslaan in een droge, goed geventileerde omgeving met een maximum temperatuur van +30°C. Opslag boven +40°C kan leiden tot een moeizaam verwijderbare release liner. Opslaan in onaangebroken originele verpakking.

INFORMATIEAANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostik.sds.thewerco.com verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
Basis	Gemodificeerde butyl rubber
Lijmlaagdikte	1 mm
Aanvangskleefkracht	direct
Vaste stoffen	100%
Soortelijk gewicht	≥ 1,2g/cm ³
UV-Bestendigheid	Goed
Treksterkte	45 N/mm ² (ASTM D882)
Rek bij breuk	180% (ASTM D882)
Hechtsterkte	≥ 34 N (ASTM D6195)
Afpelsterkte 180°	≥ 12 N/10 mm (ASTM D3330)
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +35°C

Breedte (mm)	Laagdikte (mm)	Lengte (m)	Art. nr.	Verpakt per
125	1,0	10		4

Bostik BV
De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31(0)73 6244244



Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.