

Roxol Egalflex

VEZELVERSTERKT EGALISEERMIDDEL

VOORDELEN

- Product versterkt met vezels: spanningsvrij
- Absorbeert de relatieve beweging van de vloer
- Geschikt op vloerverwarming (Bostik raadplegen)
- Verpompbaar

PRODUCT

Vezelversterkt egaliseermiddel voor binnen voor laagdikten van 1 - 10 mm.

TOEPASSINGEN

Roxol Egalflex is een zelfnivellerend egaliseermiddel gewapend met vezels voor binnenvloeren. Geschikt als egaliseermiddel op houten vloeren, voor cementgebonden dekvloeren die gevoelig zijn voor lichte vervormingen en keramische tegelvloeren. Roxol Egalflex kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: PVC, tapijt, linoleum, rubber en tegelvloer

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden:

- Cementdek- & betonvloer: 2,0 CM-%
- Cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 CM-%
- Anhydrietvloer: 0,5 CM-%
- Houten ondervloer: 7-11 %

Voorbehandeling: Gebruik voor de diverse ondergronden de juiste voorstrijk. Respecteer de droogtijd van de voorstrijk. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond. Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtballen aan het oppervlak van de egalisatie. Alle cementaire ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht voorbehandelen met Eponal 336 (zie ti-blad).

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak Roxol Egalflex met 6 liter schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen.

Verwerkingstijd van het mengsel: 15 à 20 minuten in functie van de temperatuur. Geen extra water toevoegen na



aanmaak van het mengsel. Roxol Egalflex in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Eventueel binnen de 10 minuten met een ontluchtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele 2de kan aangebracht worden zonder voorstrijk wanneer de 1ste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Is de 1ste laag al wel droog dan dient opnieuw voorgestreekt te worden met Bostik Uniprim 1:1 of Nibogrund G 17 1:1.

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van Roxol Egalflex uit. (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

Opmerking: Niet op metaal aanbrengen, niet overschilderbaar, niet gebruiken op oude vloerbekleding en buiten zonder bedekking.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen, hout.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, tegels.

Laagdikte: 1 - 10 mm.

Ondergrond*

Cementdekvloer

Anhydrietvloer

Oude tegels

Houten vloer

Oude lijmresten

Bostik vloertechniek binnen

Nibogrund G 17 1:1-Uniprim

1:1

Uniprim 1:1 (droogtijd: 12 u)

Primatech

PrimaBois • Primatech

Uniprim - Primatech

* Bij twijfel Bostik raadplegen

DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door ventilatie en temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden.

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Gedurende 9 maanden houdbaar. Tegen vochtigheid beschermen.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op bostiksdsthevercs.com.

Kleur

grijs

Verpakking

25 kg papierzak

Artikelcode

30503203

Technische kenmerken	
Basis	cement, kunsthars gemodificeerd
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² /mm laagdikte
Verhouding poeder/water	6 l water / zak van 25 kg
Verwerkingstijd van het mengsel	15 à 20 min.
Verwerkingstemperatuur	+10 tot +25°C
Droogtijd	beloopbaar: na 4-6 uur aanbrengen van een vloerbekleding: 24 à 72 u
Machinaal aanbrengen (pomp)	onze technische dienst contacteren
GEV-EMICODE	EC 1

Bostik BV

De voerman 8

5215 MH 's-Hertogenbosch

infonl@bostik.com

www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0)73 6244244

BE + 32 (0) 92551717



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86

B- 9000 Gent

info@bostik.be

www.bostik.be