



STIX A540 MULTI PLUS

MULTI-DISPERSIELIJM SPECIAAL VOOR LINOLEUM & PVC

VOORDELEN

- Zeer emissiearm
- Oplosmiddelvrij
- Goed verwerkbaar
- Goede aanvangskleefkracht
- Hoge eindkleefkracht
- Zuinig in verbruik

PRODUCT

Oplosmiddelvrije en zeer emissiearme dispersie lijm. De kleur van de lijm is beige-wit.

TOEPASSINGEN

Speciaal voor PVC in banen en stroken, cushion floor en rubber tot 3,5 mm. met gladde boven- en onderzijde. Ook geschikt voor linoleum en vele tapijtsoorten.

VERWERKING

Ondergrond

De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast zijn en moet eventueel voorbehandeld worden.

Voorbehandeling

Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken. Asfaltdekvloer en andere niet-zuigende ondergronden in min. 2 mm laagdikte egaliseren.

Aanbrengen

STIX A540 MULTI PLUS met een aangepaste lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De wachttijd bedraagt: 10 à 15 min. voor een natbedverlijming; 30 à 60 min. voor contactverlijming. De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ±30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).

Verlijmen van rubber vanaf 3 mm: gebruik een B1 lijmkam.



REINIGING

Vers materiaal kan worden gereinigd worden met water.
Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX A540 MULTI PLUS is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostiksdsthewerccs.com

Verpakking	Artikelcode	EAN code
Emmer á 14 kg.	30615683	4008373130573

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Technische kenmerken	
Basis	kunstharsdispersie
Dichtheid	± 1,3 kg/ltr
Verwerkingstemperatuur	tussen +15°C en +20°C
Wachttijd	natbedverlijming: 10-15 min contactverlijming: 30-60 min
Opentijd	50-60 min
Aanbevolen lijmkam	A2 verbruik ± 320 g/m ² B1 verbruik ± 380 g/m ² B2 verbruik ± 650 g/m ²
Belastbaar	na 24 u
Wachttijd voor het lassen van de naden	24 u
Geschikt voor zwenkwielen	ja, volgens DIN EN 12529
Geschikt op vloerverwarming	ja, volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant
GEV-EMICODE	EC1+
Der Blaue Engel	RAL UZ 113
GISCODE	D1

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be