

Technische datasheet

Proby® H1 Hybrid Adhesive Hybride lijmkit met hoge modulus



Product omschrijving

Proby H1 Hybrid Adhesive is een veelzijdige 1-component lijm met hoge modulus.

Voordelen

- Hoge modulus
- Hoogelastisch

Applicaties

Proby H1 Hybrid Adhesive kan gebruikt worden als lijm voor beton, baksteen en metselwerk en rondom ramen, deuren en gordijnmuren. In het algemeen hecht Proby H1 Hybrid Adhesive, ook zonder voorstrijken, perfect op beton, baksteen, geschilderd hout, glas, geglazuurde ondergronden, aluminium, staal, RVS, kunststoffen zoals polyester en de meeste uPVC-soorten.

Gebruiksaanwijzing

Met de hand of met een pneumatisch spuitpistool aanbrengen, de maximaal vereiste druk is 3,5 kg. Vermijd bij het aanbrengen dat lucht wordt ingesloten. Gladmaken met een voegspijker of plamuurmes. De afwerking moet worden uitgevoerd binnen de tijd dat zich een oppervlaktehuid vormt. Aanbrengen als lijm op 'ventilerende' manier met verticale strepen of stippen met een tussenruimte van 30 cm. Aanbevolen wordt dubbelzijdig plakband van 3 mm dikte te gebruiken om de hechting gedurende de eerste 24 uur te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de lijm de juiste dikte heeft.

Aanvullende informatie

100% Modulus		1,2 MPa/N/mm ²
Applicatie temperatuur		+5°C till +40°C
Uithardingstijd	@23°C/50% RH	2,5mm/day
Dichtheid		1,42 g/ml
Rek bij breuk		250%
Vorstbestendigheid gedurende transport		Till -15°C
Bewegingsopname		25%
Afschuifsterkte		1,20 Mpa/N/mm ²
Shore-A hardheid	DIN 53505	55 Shore A
Huidvorming	@23°C/50% RH	15 min
Temperatuur bestendigheid		-30°C till +70°C
Treksterkte		1,5

Beperkingen

- Niet overschilderbaar met alkydhars verf omdat deze het drogen van de verf remt

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Proby H1 Hybrid Adhesive gaat gebruiken. Alle ondergronden moeten schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

Reinig de ondergronden grondig met behulp van Cleaner. Breng Proby H1 Hybrid Adhesive aan met een professioneel kitpistool.

Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Cleaner.

Kleuren

- Wit

Verpakking

- Koker 290 ml

Technische datasheet

Proby® H1 Hybrid Adhesive Hybride lijmkit met hoge modulus

Houdbaarheid

In een ongeopende originele verpakking, bewaard op een donkere plaats tussen +5°C en +25°C, is Proby H1 Hybrid Adhesive tot 12 maanden na productiedatum houdbaar.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.