

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K

REACTIEVE HYBRIDE WATERPROOFING

EIGENSCHAPPEN

- Zeer soepele applicatie
- Regenvast binnen 2 uur
- Flexibel en scheuroverbruggend

PRODUCT

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT is een twee componenten, flexibele, reactief waterdichtingsmembraan voor binnen en buiten, op wanden en vloeren, onder keramische lagen en voor het afdichten van bouwdeelen onder het maaiveld.

Na uitharding is het product waterdicht, flexibel en scheuroverbruggend. BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT kan als carbonisatierepeller op betonoppervlakken of voor het vastzetten van isolatie worden toegepast. BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT is bitumen- en oplosmiddelvrij, hardt scheurvrij uit en kan eenvoudig en gemakkelijk worden aangebracht met een kwast, roller of spaan.

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT heeft een zeer lage emissie en is gecertificeerd volgens emicode EC1+. De voegmortel is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.


WKB

De Wet Kwaliteitsborging (WKB) houdt voor de verwerker in dat hij moet aantonen dat de door hem geleverde kwaliteit conform de vereisten is. Met een Projectadvies op maat en correcte toepassing van een compleet systeem (primer, tegellijm, voeg en evt. vochtscherm) wordt hieraan voldaan en kan een projectgarantie van 10 jaar worden verleend. Bostik helpt u hier graag verder mee.

TOEPASSING

Flexibele waterproofing

- Geschikt als samengestelde afdichting onder keramische lagen op balkons, vochtige ruimten, in zwembaden. Als hybride-minerale afdichtlaag in bouwdeelen onder het maaiveld tegen drukkend vocht en drukkend water tot een opstuwhoogte van max. 10 cm.
- Voor waterbloomstellingsklassen van W0-I tot W3-I in navolging van DIN 18534-3, tot afdichtingstype 3.



- Voor waterbloomstellingsklasse in bassins W1-B en W2-B tot een vulhoogte van max. 6 m in navolging van DIN 18535-1.
- Voor balkons, loges, onderdoorgangen in navolging van DIN 18531-5.
- Voor waterbloomstellingsklasse in delen die contact maken met de aarde van W1-E tot W4-E in navolging van DIN 18533.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheuren en scheidingsmiddelen.

Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden een van onderstaande primers.

Poreus, sterk zuigend	Ardagrip Classic
Gesloten, niet zuigend	GRIPA936 XPRESS

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Applicatie

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT moet altijd in twee lagen worden aangebracht. Strooi de poeder bij de vloeistof en meng het geheel voor ca. 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel is bereikt. Laat het mengsel minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water toe. Aangemaakt kan het mengsel ca. 45 minuten worden.

Breng vervolgens de mortel gelijkmatig aan met een 6 x 6 x 6 mm lijmkam en strijk daarna de rillen vlak met een gladde spaan. De beoogde aan te brengen hoeveelheid en de laagdikte worden hierdoor bij benadering bereikt. Voor het aanbrengen van de 2e laag, dient de 1e laag droog (krasvast) te zijn.

Verbruik

In alle gevallen is het voorgeschreven verbruik 2 lagen, ieder met een natte laagdikte $\geq 1,2$ mm of 2 lagen ieder met een droge laagdikte van $\geq 1,0$ mm.

VLOERVERWARMING

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT is geschikt voor toepassing op vloer- en wandverwarming. Breng de mortel echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde verwarming. Schakel de verwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond-temperatuur bereikt is. Start de verwarming pas weer op, 3 dagen na volledige afwerking.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op [bostik.com](https://www.bostik.com).

Product	Artikelnummer	EAN
Set à 5 kg	30623216	4008373136773
Set à 24 kg	30621795	4008373135844


Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl | www.bostik.be

SPECIFICATIES	
Product	polymeer verbeterd membraan
Vorm	poeder en vloeistof
Kleur	donker grijs
Densiteit	ca. 1,6kg/ltr
Mengverhouding	volgens geleverde set
Verbruik, natte laagdikte	1e laag, $\geq 1,2$ kg/m ²
	2e laag, $\geq 1,2$ kg/m ²
Verwerkingstijd	ca. 45 minuten
Droogtijd voor 2e laag	ca. 2 tot 3 uur
Volledig belastbaar	na ca. 16 uur
Temperatuur bestendigheid	tussen -20°C en +80°C
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Brandklasse	E
Waterdicht	tot 1,5 bar
Scheuroverbrugging	tot 1 mm
Diffusieweerstand	2.136 μ

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17

