

Productomschrijving	: Sneldrogende waterverdunbare universele grondlak / hechtprimer met beperkte roestwering voor binnen en buiten.
Toepassing	: Als grondlaag op hout en hechtgrond op staal, non-ferro metalen (uitgezonderd aluminium), hard pvc en zink
Voornaamste kenmerken	: <ul style="list-style-type: none"> • In vele kleuren leverbaar • Licht vullend • Goed schuurbaar • Meerdere lagen op één dag mogelijk • Uitstekende hechting op moeilijke ondergronden • Sneldrogend • Onverzeepbaar • Minder milieubelastend

Eigenschappen

Basis	: Gemodificeerde acrylaten.
Kleur	: wit en kleuren
Dichtheid 20°C	: 1,44 kg/dm ³ (wit)
Laagdikte	: ca. 35 µm. droog ca. 80 µm nat
Droogtijd	: Bij 20°C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten Kleefvrij na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	: na 4-5 uur.
Glans	: Mat
Vastestofgehalte	: ca. 45 vol%.
Theor.rendement	: 12 - 13 m ² per liter bij 35 mu. droog
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakkingen bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 10°C en boven een RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.
Reinigingsverd.	: Water

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller	
Verdunning	0-5 % water
Airless spray	
verdunning	: 0-5 % water
spuitedruk	: 120-130 bar
spuitopening	: 0,011 inch

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout	nieuw werk	: Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden. Voor een optimaal resultaat 2 grondlagen aanbrengen.
Hout	bestaand werk	: Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.
Metaal		: Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten. Minimaal 2 lagen roestwerende primer aanbrengen.
Voorbehandeling		: Nieuw of kaal gemaakt hout vooraf goed schuren met fijn schuurpapier (handmatig P150, machinaal P180-P220). Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot een straal van minimaal 3mm (voorkeur 6mm). Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout maximaal 18% zijn. Bestaand werk goed reinigen en ontvetten met een verfreiniger, bij voorkeur P.K. Cleaner. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. De bestaande verflagen goed mat schuren met een fijn schuurpapier, bij voorkeur machinaal met grofte P220 – P280 of met behulp van Scotch Brite Ultra fine. Gebruik bij handmatig schuren bij voorkeur ScotchBrite fijn. Vette houtsoorten, kunststoffen en metalen vooraf goed ontvetten met P.K. Cleaner of gelijkwaardig. Kunststoffen en plaatmateriaal met harde toplaag (trespa), machinaal mat schuren.

Grondlagen

Metaal	: Drenth Arcanol Multiprimer, minimaal 2 lagen.
Kunststof	: Drenth AQX Hechtgrond, 1 laag.
Aluminium	: Nelfapox Universeel Primer ZF, 1 laag

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.