

Recta[®]
vit



Vertrouw op onze jarenlange ervaring

RECTAVIT PARKETLIJMEN

Inhoudstafel

Het hout – het parket	3
De ondergrond	4
Keuze parketlijm volgens parketsoort	5
Keuze parketlijm volgens houtsoort	6
Keuze parketlijm volgens ondergrond	7
PARKETLIJMEN	
Algemeen overzicht parketlijm	9
241 Alcohol	11
243 Dispersie	11
245 2K PU	12
255 Fibertech	13
248 Multilayer	14
248 Cordon	14
249 Express	15
235 Nadenlijm	15
263 PVC & Vinyl	16
Praktische tips voor het plaatsen van het parket	17
VOORBEHANDELING	
Floor Deep Cleaner	21
Lijmverwijderaar	21
VE-90 Vloeregalisatie	21
Primer PUP 1000	22
Primer Surface P1500	22
Primer Deep P1600	23
2K Epoxy Vochtscherm	23
VULMIDDEL en RANDAFWERKING	
Kneedbaar Hout	25
Recta-Mastic 95 Parket	25
Cellocol	26
Cellocol V	26
MONTAGELIJMEN	
Montage Clear	28
Montage Turbo	28
Montage Super	29
Montage Classic	29
S40 Flex	30
G60 High Tack	31
G70 Heavy Duty	31
TOEBEHOREN en CLEANERS	
Lijmkam B3, B11, A2	33
Kokerpistool Pro	33
Worstpistool	33
Easy Wipes	33
PUR Cleaner	33
Dissol Cleaner	34
Citrus Cleaner Spray	34



Rectavit

PARKETLIJMEN... Vast en zeker!

De Rectavit Parketlijmen zijn een uitgebreid en compleet assortiment lijmen, voorstrijken en nevenproducten voor alle mogelijke types parket en ondergronden.

Door de opkomst van diverse nieuwe houtsoorten, andere ondergronden en het streven naar gebruiksgemak. Blijft Rectavit investeren in de ontwikkeling van diverse nieuwe technologieën.

255 Fibertech en **249 Express** op basis van hybride polymeren zijn de toproducten in het assortiment die vrijwel alle applicaties aankunnen.

Nu het meerlaags en kant-en-klaar parket de meest geplaatste parketsoorten worden, heeft Rectavit pasklare antwoorden voor een perfecte verlijming met hybride parketlijmen.

Het hout – het parket

Hout leeft.

Door de schommeling van het vochtgehalte in de omgeving zal het hout krimpen of uitzetten, hoofdzakelijk in de breedte, wat in de dikte. Daarom is het belangrijk de werken uit te voeren bij een temperatuur van 15 à 25 °C en een relatieve vochtigheid (RV) van 45% à 60 %. Het is belangrijk zowel de lijm als het hout gedurende enkele dagen te laten acclimatiseren in de originele verpakking en in de betreffende ruimte. Meerlaags parket is op de markt gekomen omdat deze planken minder gevoelig zijn aan schommelingen in de luchtvochtigheid.

Vochtgevoelige houtsoorten.

Naast eik wordt er meer en meer gekozen voor andere houtsoorten die vocht-en/of watergevoelig kunnen zijn en meer harsen kunnen bevatten. Deze soorten bewegen meer door schommelingen in RV, verkleuren of hechten moeilijker. Er moet gekozen worden voor watervrije en sterkere lijmen op PU basis, **245 2k PU**, op MS polymer® basis, **248 Multilayer**, of op hybride polymeer basis, **255 FiberTech**, **248 Cordon**, **249 Express**.

Grote formaten.

De huidige tendens is een keuze in bredere planken, in grote formaten planken, maar die niet noodzakelijk dikker zijn. Dergelijke planken grotere krachten uit op de ondervloer. Men dient te kiezen voor een PU-lijm, **245 2k PU**, of op hybride polymeer basis, **255 Fibertech** en **249 Express**.

Snelle afwerkijd.

Om de wachttijd te beperken, is er een vraag naar snelle afwerking en meer gebruiksgemak. Rectavit parketlijmen worden ontwikkeld met dit in het achterhoofd. Rectavit parketlijmen, **248 Cordon**, **248 Multilayer**, **255 FiberTech** en **249 Express**, zijn zo ontwikkeld dat ze rechtstreeks op de meeste ondergronden kunnen gebruikt worden zonder primer. **249 Express** kan dezelfde dag nog opgeschuurd en afgewerkt worden.

Gereed parket.

Gereed parket wordt het best afgewerkt met de polymeer parketlijmen omdat deze Rectavit lijmen de lak- of vernislagen niet aantasten. Gereed parket is tevens meestal ook een meerlaags parket met een tand-groef verbinding. Nu heeft Rectavit twee parketlijmen speciaal voor deze parketsoort: **248 Cordon** en **248 Multilayer**. Natuurlijk kunnen **255 FiberTech** en **249 Express** ook hier perfect gebruikt worden, zeker als het om brede planken gaat. Deze lijmen kunnen met de **Easy Wipes** makkelijk van de fabrieksvernislaag verwijderd worden, zonder deze te beschadigen.

Volvlak verlijming en rupsverlijming.

In plaats van de ganse vloer met parketlijm in te smeren, wordt er soms geopteerd om slechts een lijmrups, of cordon, om de min. 10cm aan te brengen. Dit kan een zeker gebruiksgemak met zich meebrengen. Hiervoor heeft Rectavit een zeer krachtige parketlijm, **248 Cordon**, ontwikkeld.

Klassiek parket.

Een prachtig visgraat motief, een klassiek mozaïekparket of een kopshoutenvloer. Natuurlijk mogen we onze klassieke vertrouwde producten niet vergeten: **241 Alcohol**, **243 Dispersie** en **245 2k PU**. Deze Rectavit parketlijmen blijven we optimaliseren naar de laatste normen en eisen.

Akoestische ontkoppeling.

Parket kan soms het akoestisch comfort in een woning of bij de (onderburen) negatief beïnvloeden. Al onze elastische en hard-elastische parketlijmen zullen een merkbare verbetering verzekeren. Met **255 FiberTech** in een systeemopbouw kan men zelfs een verbeterd comfort creëren.

Milieu.

Rectavit heeft geïnvesteerd in de research naar oplosmiddel- en isocynaatvrije parketlijmen. Er is de waterarme dispersie parketlijm **243 Dispersie** die in vele omstandigheden de alcohol parketlijm kan vervangen. Daarnaast zijn er de tal van polymeerlijmen **248 Cordon**, **248 Multilayer**, **255 FiberTech** en **249 Express**. Voor deze laatste producten zijn ook EPD's, Environmental Product Declaration, verkrijgbaar.

De ondergrond

Vochtigheid.

De ondergrond moet droog zijn. Het restvocht van een cementgebonden chape mag maximaal 3% bedragen. Voor een anhydriet chape mag dit slechts 0,5% bedragen. Bij hogere vochtigheidswaarden (cementgebonden chapes: max. 7%) dient men gebruik te maken van **2K Epoxy Vochtscherm** als voorstrijk. Indien het gaat om verhoogde waarden door een te traag droogproces (cementgebonden chapes, restvocht tot max. 4%), kan er ook gebruikt worden gemaakt van de vernieuwde voorstrijk **PUP 1000**.

Onderkelderde vloeren.

Bij onderkelderde vloeren, moet de kelder goed geventileerd zijn om condensatie op het plafond te vermijden. De ondergrond wordt best wel voorzien van een vochtscherm om vochtproblemen in het parket te vermijden.

Niet-poreuze ondergronden

Bij renovatiewerken heeft men meer en meer te maken met niet-poreuze ondergronden zoals anhydriet chapes en keramische tegelvloeren. Op niet-poreuze ondergronden moet er normaal een voorstrijk of primer geplaatst, maar voor de Rectavit polymeer parketlijmen, **248 Cordon** of **Multilayer**, **255 FiberTech** en **249 Express**, kan dit meestal zonder primer.

Vorstrijken

Om het toepassingspectrum van parketlijmen verder te verbreden, heeft Rectavit een assortiment voorstrijken ontwikkeld. Een 2-komponenten epoxy voorstrijk, **2K Epoxy Vochtscherm**, zodat het parket kan geplaatst worden op zuigende ondergronden met een verhoogd restvochtgehalte. Zo kan er gewerkt worden op cementgebonden chapes met een restvocht tot 7%. De vernieuwde oplosmiddelvrije PU voorstrijk, **PUP 1000** is sneldrogend, vochtisolierend, verstevigend en fixerend voor zuigende ondergronden. **PUP 1000** is ideaal als vochtscherm bij koelende vloersystemen, ter bescherming van de ondergrond ook voor op anhydriet chapes. Een sneldrogende, diep indringende voorstrijk, **Primer Deep P1600**, voor het verstevigen van sterk poederende en verzande ondergronden. Een universele voorstrijk, **Primer Surface P1500**, die kan gebruikt worden als voorstrijk op (sterk-) zuigende ondergronden en als hechtbevorderaar op niet-zuigende ondergronden.

Vlakheid

Traditioneel parket moet op een strakke vlakke ondergrond geplaatst worden met o.a. een max. tolerantie van 2mm onder een lat van 2m. Parket geplaatst met een onderparket is minder kritisch. Hier mag de tolerantie groter zijn, tot 4mm onder een lat van 2m. Met **248 Cordon** kan gereed parket met een tand-groef systeem op minder vlakke ondergronden geplaatst worden waar de tolerantie o.a. max. 5mm onder een lat van 2m mag zijn. **248 Cordon** is dan ook de perfecte lijm om betonnen trappen uit te bekleden met hout. Indien de toleranties groter zijn, moet er eerst een adequaat egalisatiemiddel gebruikt worden, zoals **VE 90 Vloeregalisatie**.

Keuze parketlijm volgens parketsoort

Type				(h)EN	Alcohol	Dispersie	2K PU	Polymeer Cordon	Polymeer	Hybride	FiberTech
Breedte (mm)	dikte (mm)	Lengte (mm)	Tand & Groef		241	243	245	248 C	248 ML	249 Express	255
Onderparket		Mozaïek-parket		-	X	X	✓	-	X	✓	✓
		Plaatmate-riaal	-	-	-	-	✓	X	✓	✓	✓
Plankenvloeren		Naaldhout		EN 13990	-	-	✓ tot 220mm	X tot 140mm	✓ tot 160mm	✓ tot 220mm	✓ tot 200mm
70-192	18-34	>1500	T&G								
Plankenvloeren		Loofhout		EN 13629	-	-	✓ tot 220mm	X tot 140mm	✓ tot 160mm	✓ tot 220mm	✓ tot 200mm
≥ 110	≥ 10	≥ 900	T&G								
Stroken Parket		Type 1		EN 13226	X tot 140mm	X tot 140mm	X tot 220mm	X tot 140mm	✓ tot 160mm	✓ tot 220mm	✓ tot 200mm
≥40	≥ 14	≥ 250	T&G -veer								
Stroken Parket		Type 2		EN 13228	X	X	X	X	✓	✓	✓
40 - 100	8 - 14	200 - 2000	T&G								
Lamparket		klassiek		EN 13227	✓	✓	✓	-	-	-	-
30 - 75	9 - 11	120 - 400	-								
Lamparket		breed, oa Tapis		EN 13227	✓ + nagelen	✓ + nagelen	✓	-	-	-	-
60 - 180	6 - 10	≥ 400	-								
Bourgonje Parket				-	✓ + nagelen	✓ + nagelen	✓	-	-	X + nagelen	X + nagelen
60 - 180	6 - 10	≥ 400	T&G								
Lamparket		maxi		EN 13227	✓	✓	✓	-	-	-	-
60 - 80	13 - 14	350 - 600	-								
Lamel op kant				EN 14761	✓	✓	✓	-	-	X	X
6-8,5	20-35	115 - 165	-								
Mozaïekparket				EN 13488	✓	✓	✓	-	-	✓	
≤ 35	8	115 - 165	-								
Kopshoutenvloeren				-	-	-	✓	-	-	X	
Meerlaagsparket (top ≥ 2,5mm)				EN 13489	-	X tot 70mm	X tot 320mm	✓ tot 190mm	✓ tot 200mm	✓ tot 290mm	
130-200	20-25	1800-2400	T&G								
Fineerparket (top < 2,5mm)				EN 14354	-	X tot 70mm	X tot 320mm	✓ tot 190mm	✓ tot 200mm	✓ tot 290mm	
130-200	20-25	1800-2400	T&G								
Laminaat/Zwevend Parket			T&G	-	235 Nadenlijm						

✓ = beste keuze

X = mogelijk in bepaalde omstandigheden

- = niet mogelijk

■ = bij massieve stroken moet de verhouding van breedte en dikte 7 à 10:1 zijn,

Keuze parketlijm volgens houtsoort

		Rectavit Parketlijmen						
		Alcohol	Dispersie	2K PU	Poly-meer Cordon	Poly-meer	Hybride	Fiber-Tech
HOUT		241	243	245	248 C	248 ML	249 Express	255
Naaldhout	Grenen, Lariks/Lorken, Pin des Landes, Pitch-pine, Oregon Pine/ Douglas, Southern yellow Pine, Vuren	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Loofhout	Europees Eiken, witte Amerikaans Eiken, rode Amerikaans Els, Europees Esdoorn, tamme Kastanje, Amerikaans Kersen, Europees Noten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vochtgevoelig Loofhout	Azobé, Balau, Basralocus, Berken, Beuken, Bilinga, rode Amerikaans Eiken, Chileens Eiken, Amerikaans Esdoorn (hard maple), Essen, Ipé, Jarrah Kapur, Keruing (Yang), Europees Kersen, Amerikaans Noten, Robinia	✓	-	✓	X	✓*	✓	✓*
Tropisch	Afromosia, Afzelia, Afzelia doussié, Bubinga, Tasmaanse Eiken, Gerutu, Guatambu, Iroko, Jatoba, Kempas, Afrikaans/Amerikaanse Mahonie, Makoré, Mengkulang, Merbau, Moabi, Movingui, Mutenyé, Padoek, Panga-panga, Purperhart, Rubberwood (Hevea), Sapelli, Sipo, Sucupira, Tatajuba, Teak, Wenge	-	-	X	✓	✓	✓	✓
Bamboe		-	-	X	✓	✓	✓	✓

✓ = beste keuze X = mogelijk in bepaalde omstandigheden - = niet mogelijk

* = vochtgevoelige houtsoorten op weinig zuigende ondergronden, beter 245 of 249 Express

Keuze parketlijm volgens ondergrond

ONDERGROND			Rectavit Parketlijmen						
			Alcohol 241	Dispersie 243	2K PU 245	Polymeer Cordon 248 C	Polymeer 248 ML	Hybride 249 Exp	FiberTech 255
Cement- gebonden chape	zonder vloerver- warming	RV < 2%	+ P1500	+ P1500*	+ PUP1000	✓	✓	✓	✓
		2%<RV<4%	+PUP1000	-	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000
		4%<RV<7%	+ 2K Vocht- scherm	-	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm
	met vloerver- warming	RV < 1,5%	+ P1500	+ P1500*	+ PUP1000	-	✓	✓	✓
		1,5%<RV<3%	-	-	+PUP1000	-	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000
		3%<RV<5%	-	-	+ 2K Vocht- scherm	-	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm
met vloer- koeling	RV<3%	-	-	+PUP1000	-	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000	
Anhy- driet chape	zonder vloerver- warming	RV<0,5%	+ P1500	-	+ P1500	+ P1500	+ P1500	+ P1500	+ P1500
	met vloerver- warming	RV<0,3%	-	-	+ P1500	-	+ P1500	+ P1500	+ P1500
	met vloer- koeling	RV<0,3%	-	-	+PUP1000	-	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000
Egaline			✓	+ P1500	✓	✓	✓	✓	✓
Onderparket			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Droogbouw platen			+ P1500	+ P1500	+ P1500	+ P1500	+ P1500	+ P1500	+ P1500
Tegel- vloer Stenen vloer Beton vloer	zonder vloerver- warming	RV<2,5%	+ P1500	-	+PUP1000	✓	✓	✓	✓
		2,5%<RV<4%	+PUP1000	-	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000
		4%<RV<7%	+ 2K Vocht- scherm	-	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm
	met vloerver- warming	RV<1,8%	+ P1500	-	+PUP1000	-	✓	✓	✓
		1,8%<RV<3%	-	-	+PUP1000	-	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000
		3%<RV<5%	-	-	+ 2K Vocht- scherm	-	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm	+ 2K Vocht- scherm
met vloer- koeling	RV<3%	-	-	+PUP1000	-	+PUP1000	+PUP1000	+PUP1000	
Poederende/verzande/verbrande ondergrond			+ P1600	+ P1600*	+ P1600	+ P1600	+ P1600	+ P1600	+ P1600
Vloerbint			-	-	-	✓	-	-	-
Akoestische ondervloeren			-	-	-	X	X	✓	X

✓ = rechtstreeks zonder voorstrijk X = mogelijk in bepaalde omstandigheden - = niet mogelijk

= verplicht met voorstrijk

= aangewezen voorstrijk

* = enkel op een bovenverdieping, voor klein formaat en een minimum dikte van 9mm

A photograph of a modern interior space. The floor is made of light-colored wood planks. In the center, there is a wooden table with a black chair. To the left, there is a window with a wooden frame. A red and white patterned rug is on the floor. The room is brightly lit, and a red banner with white text is overlaid on the right side.

PARKETLIJMEN

Algemeen overzicht

Parketlijm	Parket	Ondergrond
<p>241 Alcohol p.11</p> <p>Alcohol lijm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harde parketlijm 	<p>Vele houtsoorten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mozaïek & lamel op kant • Lam-, Tapis- & Bourgogne parket • Massieve strokenparket tot 140 mm breed <p>Opgepast bij gereed parket</p>	<p>Goed absorberende ondergronden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape en betonvloer, met Primer Surface P1500 voor betere hechting • Rechtstreeks op onderparket, houten tussenvloeren (spaan-, OSB, WBP-plaat) en droogbouwplaten
<p>243 Dispersie p.11</p> <p>Dispersielijm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harde parketlijm • Oplosmiddelvrij • Waterarm 	<p>Niet-kritisch, niet-vochtgevoelig inheemshout.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mozaïek & lamel op kant • Lam-, Tapis- & Bourgogne parket • Massieve plankenvloeren en strokenparket tot 140 mm breed • Meerlaags- en fineerparket tot 70 mm breed 	<p>Goed absorberende ondergronden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op egaline met Primer Surface P1500* • Rechtstreeks op onderparket, houten tussenvloeren (spaan-, OSB, WBP-plaat) en droogbouwplaten
<p>245 2K PU p.12</p> <p>2K polyurethaanlijm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harde parketlijm • Oplosmiddelvrij • Watervrij 	<p>Vele houtsoorten</p> <p>Alle parketsoorten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderparket • Mozaïek & lamel op kant • Lam-, Tapis- & Bourgogne parket • Massieve plankenvloeren en strokenparket tot 220 mm breed • Meerlaags- en fineerparket tot 320 mm breed • Ideaal voor kopshoutenvloeren Opgepast bij gereed parket 	<p>Absorberende en nietabsorberende ondergronden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape en betonvloer, met PUP 1000 steeds langere open tijd • Ook met vloerverwarming • Op niet-absorberende ondergronden, vloertegels en anhydriet chape beter met Primer Surface P1500.
<p>255 FiberTech p.13</p> <p>Fibertech Reinforced Polymer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elastisch parketlijm • Oplosmiddelvrij • Watervrij • Isocyanaatvrij 	<p>Alle houtsoorten, inclusief bamboe (universeel gebruik)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderparket • Mozaïek & lamel op kant <p>Specifiek voor planken met tand & groef systemen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massieve plankenvloeren en strokenparket tot 200 mm breed • Meerlaags- en fineerparket tot 250 mm breed 	<p>Absorberende en nietabsorberende ondergronden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape, betonvloer en anhydriet chape • Ook met vloerverwarming • Rechtstreeks op vloertegels en andere niet-absorberende ondergronden • Speciaal in combinatie met akoestische ondervloeren

* = enkel op een bovenverdieping, voor klein formaat en een minimum dikte van 9mm

Parketlijmen	Hout en parket	Ondergrond
<p>248 Cordon p. 14</p> <p>Hybride lijm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rups- of cordon verlijming • Harde parketlijm • Oplosmiddelvrij • Watervrij • Isocynaatvrij 	<p>Alle houtsoorten, inclusief bamboe (universeel gebruik)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Houten tussenvloer; onderparket <p>Specifiek voor planken met tand & groef systemen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meerlaags- en fineerparket tot 190 mm breed • Massieve plankenvloeren en strokenparket tot 140 mm breed 	<p>Absorberende en nietabsorberende ondergronden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape, betonvloer en anhydriet chape • Rechtstreeks op vloertegels en andere niet-absorberende ondergronden • Ook voor verlijming van parket op houten lattenwerk. • Ondergronden met toleranties tot 5mm • Beter niet op vloerverwarming
<p>248 Multilayer p. 14</p> <p>MS polymer lijm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volvlakverlijming • Elastisch • Oplosmiddelvrij • Watervrij • Isocynaatvrij 	<p>Alle houtsoorten, inclusief bamboe (universeel gebruik)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Houten tussenvloer; onderparket <p>Specifiek voor planken met tand & groef systemen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meerlaags- en fineerparket tot 200 mm breed • Massieve plankenvloeren en strokenparket tot 160 mm breed 	<p>Absorberende en niet-absorberende ondergronden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape, betonvloer en anhydriet chape • Ook met vloerverwarming • Rechtstreeks op vloertegels en andere niet-absorberende ondergronden
<p>249 Express p. 15</p> <p>Hybride polymeer lijm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snellere krachtopbouw • Hogere eindsterkte • Oplosmiddelvrij • Watervrij • Isocynaatvrij • Hard-elastisch parketlijm 	<p>Specifiek voor planken met tand & groef systemen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderparket • Mozaïek & lamel op kant • Massieve plankenvloeren en strokenparket tot 200 mm breed • Meerlaags- en fineerparket tot 250 mm breed 	<p>Absorberende en niet-absorberende ondergronden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape, betonvloer en anhydriet chape • Ook met vloerverwarming • Rechtstreeks op vloertegels en andere niet-absorberende ondergronden. • Ideaal voor rechtstreekse verlijming van vochtgevoelig hout op niet-zugende ondergronden

■ 241 ALCOHOL

5 kg - 13 kg

Gebruiksklare solventgedragen harde parketlijm op basis van synthetische harsen.

Voor het verlijmen van vele parketsoorten: mozaïek-, tapis-, laminaat en strokenparket in inheems en kritische houtsoorten als eik, beuk, kastanje ed. op de gebruikelijke poreuze ondergronden zoals hout en cementgebonden ondergronden.



➤ Tips & Kenmerken

- Watervrij
- Korte opentijd
- Snelle aanvangskleeftkracht
- Hoge eindsterkte
- Laag verbruik
- Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmcam B3
- Inlegtijd: 10 - 15 min.
- Beloopbaar na 24u
- Schuur- en belastbaar na 48u
- Reinigen: met Dissol Cleaner of Easy Wipes voor uitharding van de lijm
- Te gebruiken met Lijmkam B3
- 241 Alcohol bevat brandbare solventen die afwerkingen kunnen aantasten en wordt daarom best niet gebruikt voor (meerlaags) gereed parket

■ 243 DISPERSIE

15 kg

Gebruiksklare harde parketlijm op dispersie basis.

Voor het verlijmen van vele formaten parket zoals mozaïek-, laminaat-, stroken- en tapis (6 - 9 mm) parket in niet-kritische, nietvochtgevoelige houtsoorten als eik, kastanje ed. op de gebruikelijke poreuze ondergronden zoals egalines en houten ondervloeren.



➤ Tips & Kenmerken

- Waterarm
- Oplosmiddelvrij
- Snelle aanvangskleeftkracht
- Hoge eindsterkte
- Laag verbruik
- Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmcam
- Inlegtijd: 30 - 40 min.
- Droogtijd: beloopbaar na 24u
- Schuur- en belastbaar na 24u
- Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor uitharding van de lijm
- Te gebruiken met Lijmkam B3

■ 245 2K PU

6 (5,25+0,75) kg • 10 (8,75+1,25) kg

2-component, harde parketlijm op basis van polyurethaan. Solvent-, water- en krimpvrij.

Voor het krachtig verlijmen van ondervloeren, mozaïek- staaf-, massief-, exotisch parket, langs-hout lamellen parket en groot formaat parkettegels op poreuze en niet poreuze ondergronden als hout, dekvloeren, beton, steen, tegels en metaal. Ideaal voor kopshout parket.

➤ Tips & Kenmerken

- Uitstekende hechting op poreuze en niet poreuze ondergronden
- Vullende vermogen
- Oplosmiddelvrij
- Vochtbestendig
- Voor het stootvast verlijmen van groot formaat plankenparket en parkettegels
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor kritische en vochtgevoelige houtsoorten
- Ideaal voor kopshout parket
- Verbruik: 0,8 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam
- Potlife: max. 60 min.
- Inlegtijd: tot 75 min.
- Beloopbaar na 24u
- Schuur- en belastbaar na 24u
- Reinigen: met Easy Wipes of Pur Cleaner voor uitharding van de lijm
- Te gebruiken met Lijmkam B3 of B11
- Kan de toplaag van gereed parket aantasten





**Kwaliteit tot in
de diepste vezels.**

255 FIBERTECH

6 kg • 16 kg • 18 kg (3 x 6 kg zakken)

Universeel inzetbare, gebruiksklare, elastische, vezelversterkte parketlijm op basis van Fibertech Polymer.

Versnelde krachtopbouw en verhoogde structurele versterking van de lijm. Geschikt voor alle parketsoorten. Voor het verlijmen van ondervloeren en parketsoorten met tand en groef systemen zowel massieve planken en strokenparket (tot 200 mm breed), meerlaagsparket (tot 250 mm breed), maar ook mozaïek- en lamel op kant parket, op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook op tegelvloeren, marmers en anhydriet dekvloeren. Ideaal ook in combinatie met akoestische ondervloeren.



FIBERTECH
VEZELVERSTERKT



Tips & Kenmerken

- Oplosmiddel-, water- en isocyanatvrij
- Goede vocht- en warmtebestendigheid
- Vezelversterkt: verhoogde structurele versterking in de lijm
- Versnelde krachtopbouw: beloopbaar na 3u, schuurbaar na 16u
- Elastisch, hoge eindkracht
- Lijmrijlen behouden standvermogen, optimale lijmoverdracht
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor vochtgevoelige, vettig tropische houtsoorten en bamboe
- Meerlaags tot 25cm breed, massief tot 19cm breed
- Verbruik: 1,0 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam
- Inlegtijd: ongeveer 30 min.
- Belloopbaar na 3u en belastbaar na 24u
- Reinigen: met Easy Wipes voor uitharding van de lijm
- Te gebruiken met Lijmkam B3 of B11

VEZELVERSTERKT ■ BETERE TREKKRACHT ■ SNELLER AFWERKBAAR ■ SNELLER BELASTBAAR

■ 248 MULTILAYER

16 kg • 18 kg (3 x 6 kg zakken)

Universele, elastische parketlijm op basis van MS Polymer® voor volvlakverlijming van meerlaags parket of gereed parket met een tand-groef systeem.

Geschikt voor alle houtsoorten. Voor het verlijmen van ondervloeren, stroken-, laminaat-, lamel-, langs-hout lamellen, voor meerlaags en gereed parket met tand-en-groef verbindingen tot 200mm breed bij een dikte tot 23mm, en kleine formaten massiefparket (> 10mm dik, < 15cm breed) op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook op tegelvloeren, marmers en anhydrietdekvloeren.



➤ Tips & Kenmerken

- Oplosmiddel-, water-en isocyanaatvrij
- Goede vocht-en warmtebestendigheid
- Vormt een elastische krimprijve lijmlaag met uitstekende hechting op de meeste ondergronden
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor kritische houtsoorten op nietzuigende ondergronden
- Meerlaags tot 20cm breed, massief tot 15cm breed
- Verbruik: 0,8 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van ondergrond
- Inlegtijd: ongeveer 15 min.
- Droogtijd: beloopbaar na 2u
- Schuur-en belastbaar na minimum 12u
- Reinigen: met Easy Wipes voor uitharding van de lijm
- Te gebruiken met Lijmkam B3 of B11

■ 248 CORDON

600 ml • worsten

Universele, harde parketlijm op basis van hybride polymeren voor rupsverlijming van meerlaags parket of gereed parket met een tand-groef systeem.

Geschikt voor alle houtsoorten, ook bamboe. Voor het verlijmen van ondervloeren en parketsoorten met tand en groef systemen zowel massieve planken en strokenparket (tot 140 mm breed) en meerlaagsparket (tot 190 mm breed), op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook op tegelvloeren, marmers, anhydriet dekvloeren, en houten balken. Ideaal voor het uitbekleden van trappen.



➤ Tips & Kenmerken

- Oplosmiddel-, water- en isocyanaatvrij
- Goede vocht-en warmtebestendigheid
- Vormt een elastische krimprijve lijmlaag met uitstekende hechting op de meeste ondergronden
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor vochtgevoelige, vettig tropische houtsoorten en bamboe
- Verbruik: tot 2m²/600ml, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond
- Inlegtijd: ongeveer 15 min.
- Beloopbaar na 8u
- Schuur-en belastbaar na 24u
- Reinigen: met Easy Wipes voor uitharding van de lijm
- Te gebruiken met kitpistool voor worsten, manueel, pneumatisch of elektrisch
- Best niet gebruiken in combinatie met vloerverwarming

■ 249 EXPRESS

12 kg (2 x 6 kg)

Universeel inzetbare, hard-elastische parketlijm op basis van hybride polymeren.

Nog snellere doorharding en hogere eindsterkte. Geschikt voor alle parketsoorten. Voor het verlijmen van ondervloeren en parketsoorten met tand en groef systemen zowel massieve planken en strokenparket (tot 220 mm breed), maar ook mozaïek- en lamel op kant parket, op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook rechtstreekse verlijming van kritische houtsoorten op niet-zuigende ondergronden.



➤ Tips & Kenmerken

- Oplosmiddel-, water- en isocyaanavrij
- Goede vocht- en warmtebestendigheid
- Vormt een elastische krimprijke lijmlaag met uitstekende hechting op de meeste ondergronden
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor vochtgevoelige, vettig tropische houtsoorten en bamboe
- Geschikt voor kritische houtsoorten op niet-zuigende ondergronden
- Meerlaags tot 29cm breed, massief tot 20cm breed
- Verbruik: 0,8 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam
- Inlegtijd: tot 20 min.
- Beloopbaar na 2u
- Schuur- en belastbaar na 12u
- Reinigen: met Easy Wipes of Dissol Cleaner voor uitharding van de lijm
- Te gebruiken met Lijmkam B3 of B11

■ 235 NADENLIJM

500 g

Snel afbindende, waterbestendige (D3), gebruiksklare parketnadenlijm op PVAc basis.

Voor het verlijmen van zwevend parket zowel inh hout als voor laminaat.

➤ Tips & Kenmerken

- Met hoge kleefkracht
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers
- Gebruiksaanwijzing: de lijm in een dunne draad enkel in de groef aanbrengen
- Snelle aanvangskleefkracht.
- Inlegtijd: 10 min.
- Droogtijd: 2u
- Verbruik: ± 185 lopende meter/kg
- Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor de lijm uithardt



Flexibele vloerbekleding naadloos verlijmen

263 PVC - VINYL - LVT 15 KG

Universeel inzetbare, gebruiksklare, vezelversterkte lijm speciaal ontwikkeld voor elastische vloerbekledingen, zowel homogene als heterogene PVC, cushion vinyl en LVT, op rol of in tegel.

Hoge aanvangskleefkracht, korte wachttijden en lange open tijd, zorgt voor een ideale lijm. Ook voor in vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens, ook bij vloerverwarming. Ideaal voor veranda's. Ook geschikt voor rubberen vloerbekleding, naaldvilt- en tapijtegels, PVC banen, geweven tapijt, en linoleum.

Steeds op perfect vlakke en zuigende ondergronden zoals egaline.



Tips & Kenmerken

- Oplosmiddelvrij en waterarm
- Vezelversterkt
- Goede vocht- en warmtebestendigheid
- Klaar voor gebruik en makkelijk smeerbaar
- Hoge aanvangskleefkracht
- Korte wachttijden
- Lange open tijd
- Zeer hoge eindsterkte en hoge afschuifwaarde
- Snel beloopbaar
- Geschikt voor vloerverwarming
- Verbruik: 250 - 300 g/m², afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam A2
- Wachtijd: ongeveer 10 min.
- Inlegtijd: tot ongeveer 30 min. na toepassing
- Droogtijd: beloopbaar na 3u
- Schuur- en belastbaar na 24u
- Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor uitharding van de lijm; met Lijmverwijderaar voor uitgeharde lijm
- Te gebruiken met Lijmkam A2

KORTE WACHTTIJD ■ LANGE OPEN TIJD ■ SNEL BELOOPBAAR ■ OOK VOCHTIGE RUIMTES ■ OOK VLOERVERWARMING

PRAKTISCHE TIPS VOOR HET PLAATSEN VAN HET PARKET:

Voor de werken:

- Voor de start van de werken, moeten alle grote werkzaamheden beëindigd zijn. De plaats moet regen- en winddicht zijn. Het schrijnwerk, ramen en deuren, moet geplaatst zijn. Het sanitair en de verwarmingsinstallatie moet af zijn, gecontroleerd zijn en werken. De muren, plafonds en andere vloeren moeten voldoende droog zijn. Het metselwerk en de pleisterlagen moeten een vochtgehalte hebben $\leq 5\%$. Het tegelwerk moet droog en opgevoegd zijn. Ook het schilderwerk moet volledig droog zijn.
- Bij plaatsing van een parket op een vloerverwarming, moet de installatie al minstens 3 weken gewerkt hebben voor de start van de werkzaamheden.
- Zorg voor een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid: $+15$ à $+25^{\circ}\text{C}$ bij een RV 45 à 60% en voldoende ventilatie.
- De ondergrond waarop er moet gelijmd worden, mag niet meer vochtig of nat kunnen worden.

Start de werken niet voordat deze vier punten vervuld zijn.

Parket:

- Vraag na bij de leverancier van het parket of deze wel voldoende droog is. Het parket mag een restvochtgehalte bevatten van 7 tot 12%. Bij een lager of hoger vochtgehalte, is het afgeraden het parket te plaatsen.
- Laat het parket in de originele verpakking (verpakking niet opensnijden) samen met de lijm, gedurende min. 48u, acclimatiseren in de ruimte waar het moet geplaatst worden
- Tijdens het acclimatiseren, niet pleisteren of schilderen in de ruimte. Dit verhoogt de relatieve vochtigheid aanzienlijk.

Ondergrond:

- Indien aanwezig, vloerverwarming uitschakelen volgens de gekijkte procedure.
- Zorg dat de ondergrond voor het plaatsen vlak, zuiver, stof-, vet- en olievrij, vast en droog is.
- Vlakheid
 - Controleer de vlakheid van de ondergrond. Als er onder een regel van 2 m een verschil is van:

	Parket rechtstreeks op ondergrond	Parket met onderparket
< 2mm	Mogelijk met alle Rectavit parketlijmen	Mogelijk met alle Rectavit parketlijmen
< 4mm	Rechtstreeks met 248 Cordon Anderen eerst egaliseren	Mogelijk met alle Rectavit parketlijmen
< 5mm	Rechtstreeks met 248 Cordon Anderen eerst egaliseren	Eerst egaliseren
> 5mm	Eerst egaliseren	Eerst egaliseren

- Daarnaast moet de vlakheid van de ondergrond onder een regel van 20 cm steeds 1mm zijn. Waar mogelijk kunnen de oneffenheden weggeschuurd worden. Bij renovatiewerken, moeten ook de oude lijmresten verwijderd worden, gebruik eventueel hiervoor de **Lijmverwijderaar**. Kleine verzakkingen of putten moeten steeds opgevuld worden met adequate snelvulmiddelen. Lijmen zijn geen vulmiddelen.
- Voor de rest moet er gebruik gemaakt worden van een adequaat egaliseermiddel, zoals s **VE-90 Vloeregalisatie**. Als de ondergrond een voorstrijk nodig heeft, plaatst deze steeds onder het egaliseermiddel.

- Zuiver
 - Zorg dat de ondergrond proper is en voldoende ontvet is. **Floor Deep Cleaner** neemt al het hardnekkig vuil, was, vet, zeepresten, olie weg.
 - Bij het plaatsen van parket op tegelvloeren, deze ook steeds eerst goed reinigen met **Floor Deep Cleaner** zodat de mogelijke polishlaag volledig is verwijderd. Steeds naspoelen met zuiver water en wachten tot de ondergrond volledig droog is alvorens te verlijmen.
 - Voor elke behandeling, de ondergrond steeds grondig ontstoffen, vegen of liefst stofzuigen.
- Vast
 - Schuur de ondergrond op tot op een vaste laag.
 - Een anhydriet chape dient steeds geschuurd te zijn alvorens het parket te plaatsen.
 - Als er twijfel is bij poederende, verzande of verbrande ondergronden, kan steeds een krastest uitgevoerd worden. Bij een zwak resultaat is het aangewezen de ondergrond voor te strijken met **P1600 Primer Deep** of **PUP 1000**.
 - Gladde ondergronden steeds goed opruwen.
 - De hybride lijmen, **248 Cordon**, **248 Multilayer**, **249 Express** of **255 Fibertech**, hebben normaal geen voorstrijk nodig. Enkel bij (zeer) sterk absorberende ondergronden is het aangewezen eerst de voorstrijk **P1500 Primer Surface** te gebruiken. Een druppeltest kan hier uitsluitsel geven.
- Droog

Zorg dat de ondergrond voor het plaatsen voldoende droog is:

Restvochtgehalte	Vloerverwarming	
	Zonder	Met
Cementgebonden	Max 2%	Max 1,5%
Anhydriet	Max 0,5%	Max 0,3%
Betonplaat	Max 2,5%	Max 1,8%
Tegelvloer	Max 2,5%	Max 1,8%

(Deze waarden gelden voor metingen met een Carbid meter.)

- Als de ondergrond een te hoog restvochtgehalte heeft door onvoldoende uitdroging (vuistregel: 1 week drogen per cm chape) of door

opstijgend capillair vocht, kan **PUP 1000** of **2K Epoxy Vochtscherm** ingezet worden (zie tabel Keuze parketlijm volgens ondergrond)

- Als de ondergrond een vloerkoeling heeft, is het ook belangrijk dat de ondergrond, en zeker een anhydriet chape, niet nat wordt door vochtcondensatie (wanneer de omgevingslucht onder het dampptpunt valt). De ondergrond kan beschermd worden met **PUP 1000**.
- Vergewis er zich steeds van dat er kans is om opstijgend vocht of andere mogelijke vocht infiltratie in de ondergrond kan. Bvb. bij ondergronden boven een kelder, is het ook aangewezen **2K Epoxy Vochtscherm** aan te brengen.
- Net vóór het plaatsen, de ondergrond nog eens grondig stofzuigen.

Plaatsing:

- De verpakking van het parket pas openen net voor de start van de plaatsing.
- Werk met de voorgeschreven lijmkam. Dit is meestal:

Lijmkam	B3	B11
241 Alcohol 243 Dispensie	✓	-
245 2k PU 248 Multilayer 249 Express 255 FiberTech	Voor kleine formaten (< 60 mm b x 250 mm l)	✓
Verbruik	Ca. 0,8 – 1 kg/m ²	Ca. 1 – 1,2 kg/m ²

248 Cordon wordt steeds verwerkt met een worstpistool met driehoekspuitmond.

- Plaats het parket binnen de vooropgestelde opentijd:

	Opentijd	Correctietijd
241 Alcohol	10 – 15 min	30 – 40 min
243 Dispersie	30 – 40 min	25 – 30 min
245 2k PU	60 – 75 min (potlife max. 60 min)	90 – 120 min
248 Cordon	± 15 min	± 5 min
248 Multilayer	± 30 min	± 15 min
249 Express	± 20 min	± 10 min
255 FiberTech	± 30 min	± 30 min

- Controleer ook geregeld het verbruik van de lijm. Een te laag verbruik zal een slechte verlijming te weeg brengen; bij een te hoog verbruik zal de verlijming te traag drogen en kan er lijm tussen de planken uitkomen.
- Leg de parketplanken in de lijm laag zonder dat er lijm in het tand-groef systeem terecht komt. Deze vervolgens aankloppen met een rubberen hamer gelijkmatig over de volle lengte.
- De lijmoverdracht bij het inleggen van het parket moet voldoende zijn (minstens 80%). Indien nodig de parketplanken verzwaren met planken of zandzakjes tijdens het uitdrogingsproces.
- Laat voldoende ruimte vrij tussen het parket en de muur. De vuistregel hier is minimum de dikte van het (massief) parket, op zijn minst 1,5 cm rondom muren en andere uitstekende elementen.
- Bij lijm vlekken, deze onmiddellijk verwijderen met een adequaat middel.

Reiniging Verse lijm Uitgeharde lijm	Verse lijm	Uitgeharde lijm
241 Alcohol	Easy Wipes Dissol*	Mechanisch Lijmverwijderaar
243 Dispersie	(Lauw) water Easy Wipes	Mechanisch Lijmverwijderaar
245 2k PU	Easy Wipes PUR Cleaner*	Mechanisch
248 Cordon 248 Multilayer 249 Express 255 FiberTech	Easy Wipes Dissol*	Mechanisch

(*) Opgepast, **PUR Cleaner** en **Dissol Cleaner** kunnen de laklaag aantasten van kant-en-klaar parket. **Easy Wipes** zijn de aangewezen reinigingsdoekjes om verse lijm vlekken veilig te verwijderen en het gereedschap te reinigen; **Citrus Cleaner Spray** kan als alternatief gebruikt worden.

- Respecteer de droogtijd, alvorens het parket verder af te werken.

	Beloopbaar na	Opschuren na	Belasten na
241 Alcohol	12u	24u	48u
243 Dispersie	12u	24u	24u
245 2k PU	12u	24u	24u
248 Cordon	6u	24u	24-48u
248 Multilayer	6u	24-48u	48u
249 Express	2u	12u	12u
255 FiberTech	3u	16u	24u

- Bij vloerverwarming, deze terug inschakelen volgens de geijkte procedure.

Bij twijfel:

- Onze verdelers en technische dienst staan steeds tot uw dienst.



VOORBEHANDELING

FLOOR DEEP CLEANER

2,5 L

Milieuvriendelijke alkalisch geconcentreerde dieptereiniger voor keramische vloeren, steen, beton. Ideaal als voorbereiding op tegelvloeren voor het rechtstreeks aanbrengen van polymeer parketlijmen.

> Tips & Kenmerken

- Gemakkelijk verwerkbaar met spons, dweil of borstel
- Reinigt grondig en hygiënisch
- Verwijdert het hardnekkig vuil, was, vet, zeep-resten, olie
- Speciaal ontwikkeld om oude polishlagen te verwijderen
- Biologisch afbreekbaar
- Veilig voor alle types keramische vloeren, zowel
geglazuurde als ongeglazuurde tegels
- Verdunnen: onverdund tot 1:4 met leidingwater
- Reinigen: met (lauw) water



LIJMVERWIJDERAAR

750 ml

Gebruiksklare vloeistof voor het week maken van lijm en bitumen en het verwijderen van vloer- en wandbekleding.

Ok ideaal als voorbereiding bij renovatiewerken om alle (tapijt-)lijmresten te verwijderen alvorens parket volvlaks te verwijderen.

> Tips & Kenmerken

- Maakt tapijtlijm week zodat het gemakkelijker kan verwijderd worden
- Verwijdert probleemloos watergedragen lijmresten
- Reiniger voor gereedschap
- Mens- en milieuvriendelijk
- Goede ontvettende eigenschappen
- Geschikt voor alle courante ondergronden
- Verdunnen: onverdund
- Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes



VE-90 VLOEREGALISATIE

25 kg

Universeel inzetbare egaline, ideaal voor parket.

Voor zuigende (minerale) ondergronden zoals cementgebonden en anhydriet dekvloeren (chape en egaline), en niet zuigende ondergronden zoals keramische tegels. Voor onder parket, en andere harde en zachte vloerbekledingen, zoals tapijt, LVT en meer. Voor hoogteverschillen tot 15mm.

> Tips & Kenmerken

- Zelfnivellerend
- Krimp- en spanningsarm
- Korte droogtijd, vanaf 2u reeds te afwerken
- Geschikt voor onder parket/vloerverwarming
- Verbruik: ca. 1,6 kg/m² per mm laagdikte
- Beloopbaar vanaf 1u, afhankelijk van laagdikte, absorptie ondergrond
- Afwerking met PVC, tapijt, rubber, na 3u
- Afwerken met linoleum, kurk, parket, na 24u
- Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor de egaline uithardt
- Met spaan of rakel



■ PRIMER PUP 1000

5 L

Oplosmiddelvrije, sneldrogende vochtisolerende voorstrijk op PU basis, specifiek voor vochtbestendige ondergronden zoals cementgebonden chapes, met een restvocht percentage tot maximaal 4% CM.

Ook voor het verstevigen en fixeren van zuigende ondergronden. Ideaal als beschermlaag op cementgebonden en anhydriet chapes bij vloerkoeling.



➤ Tips & Kenmerken

- Vochtisolierend, tot 4% CM
- Verstevtigt toplaag van ondervloer
- Zeer snel overwerkbaar, na ca. 30 min.
- Geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling?
- Zorgt voor verbeterd hechting van lijm
- Verlaagt het verbruik van de lijmen
- Bindt de reststof op korrelige ondergronden
- Verbruik: tot 100-150 ml/m².laag
- Afwerkbaar binnen de 48u
- Reinigen: met PUR Cleaner voor het product uithardt
- Aanbrengen: met borstel of rol

■ PRIMER SURFACE P1500

5 L

Universele voorstrijk voor alle zuigende (minerale) ondergronden zoals cementgebonden en anhydriet dekvloeren (chape en egaline), beton, gips- en cementpleister.

Hechtprimer op niet-absorberende ondergronden.
Hechtbevorderaar op houten spaanplaten en plankenvloeren.

Voor alle parketlijmen, maar ook voor tegel-, vloer- & wandlijmen.



➤ Tips & Kenmerken

- Watergedragen en oplosmiddelvrij
- Universeel inzetbaar
- Snel overwerkbaar (vanaf 15 min.)
- Verlaagt het verbruik van de lijm
- Verhoogt de hechting op niet-poreuze ondergronden
- Beperkt de absorptie van (sterk) zuigende ondergrond
- Verbruik: 100-200 ml/m²
- Droogtijd:
 - Cement gebonden ondergrond 15-30 min.
 - Beperkt zuigende ondergrond 30-60 min.
 - Houten ondergrond 4u
 - Niet-zuigende ondergrond 4 tot 12u
 - Anhydriet chape 12 tot 24u
- Reinigen: met (lauw) water voor de voorstrijk uithardt
- Met borstel, kortharige of moltopreen rol
- Steeds werken vanuit rolbakje, niet uitgieten over de vloer

■ PRIMER DEEP P1600

5 L

Vorstrijk voor het verstevigen en fixeren van poederende, verzande en (sterk) zuigende ondergronden.

Voor alle zuigende (minerale) ondergronden zoals cementgebonden en anhydriet dekvloeren (chape en egaline), beton, gips- en cementpleister.

Voor alle parketlijmen, maar ook voor tegel-, vloer- & wandlijmen.

➤ Tips & Kenmerken

- Watergedragen en oplosmiddelvrij
- Snel overwerkbaar (vanaf 15 min.)
- Verlaagt het verbruik van de lijm
- Dringt diep in de ondergrond
- Verhoogt de drukweerstand van de ondergrond.
- Verbruik: 100-200 ml/m²
- Droogtijd:
 - Cement gebonden ondergrond 15-30 min.
 - Beperkt zuigende ondergrond 30-60 min.
 - Anhydriet chape 12 tot 24u
- Reinigen: met (lauw) water voor de voorstrijk uithardt
- Met borstel, kortharige of moltopreen rol



■ 2K EPOXY VOCHTSCHERM

7 kg

Vochtscherm op basis van 2-komponenten epoxy, tegen optrekkend capillair vocht of restvocht in beton, cementgebonden chapes (max. 7%)

Ook voor kritische ondergronden zoals verzande, poederige of absorberende minerale ondergronden en ondergronden van hout, spaanplaat, keramische tegels en metalen.

Voor alle parketlijmen, maar ook voor tegel-, vloer- & wandlijmen.

➤ Tips & Kenmerken

- Isoleert capillair- en restvocht
- Verhoogt de hechting
- Watervast en oplosmiddelvrij
- Geschikt voor vloerverwarming
- Hecht op praktisch alle gangbare bouwmaterialen
- Voor binnen- en buitengebruik.
- Potlife: Ca. 30 min.
- Verbruik: 400-500 g/m²
- Droogtijd: 12u
- Reinigen: met Dissol Cleaner voor het product uithardt
- Met borstel, kortharige of moltopreen rol





VULMIDDEL EN
RANDAFWERKING

■ KNEEDBAAR HOUT

50 ml • 250 ml • 750 ml

Reparatiepasta voor het opvullen van nagelgaatjes, kleine putjes en spleten in alle houtsoorten.



➤ Tips & Kenmerken

- Snel droog
- Beperkte krimp
- Ruim kleurenassortiment: naturel, lichte eik, midden eik, donkere eik, mahonie, meranti, beuk, teak
- Perfect schuurbaar
- Overschilderbaar met watergedragen en solventhoudende vernissen
- Voor binnen- en buitentoepassingen
- Droogtijd: afwerkbaar na 12u
- Reinigen: met Easy Wipes of Dissol Cleaner voor uitharding van het product
- Te verwerken met plamuurmes

■ RECTA MASTIC 95 PARKET

310 ml

Hoogwaardige plasto-elastische voegkit op basis van een acrylaatdispersie.

Voor alle aansluitvoegen tussen muur en plint en naden in houten vloeren. Uiterst geschikt voor het opvullen van voegen met beperkte beweging (max. 15%) bij parket en laminaat.



➤ Tips & Kenmerken

- Na uitdroging watervast
- Schuurbaar na minimaal 24u
- Afwerkbaar met de meeste (blanke) lakken en vernissen
- Droogtijd: afwerkbaar na 12u
- Reinigen: met lauwwater voor de voegkit uithardt
- Kleuren: lichte eik, midden eik, merbau, donkere eik
- Te verwerken met pistool

■ CELLOCOL

1 L • 5 L

Transparant bindmiddel voor het maken van uw eigen kneedbaar hout in iedere gewenste houtkleur.



➤ Tips & Kenmerken

- Vulmiddel met het exact juiste kleur
- Snel droog
- Beperkte krimp
- Perfect schuurbaar
- Overschilderbaar met watergedragen en solventhoudende vernissen
- Droogtijd: afwerkbaar na min. 2u, afhankelijk van de grootte van opvullingen
- Reinigen: met Easy Wipes of Dissol Cleaner voor uitharding van het product
- Te verwerken met plamuurmes

■ CELLOCOL V

5 L

Dunvloeibaar transparant bindmiddel voor het maken van houtvulmiddel met behulp van "eigen" schuurstof in iedere gewenste houtkleur. Speciaal ontwikkeld voor parketvloeren.



➤ Tips & Kenmerken

- Vulmiddel met het exact juiste kleur
- Voor het strak afwerken van houten vloeren
- Vult gaatjes, scheurtjes of kiertjes.
- Snel droog en overlakbaar
- Perfect schuurbaar
- Overschilderbaar met watergedragen en solventhoudende vernissen
- Droogtijd: afwerkbaar na min. 30 min., afhankelijk van de grootte van opvullingen
- Reinigen: met Easy Wipes of Dissol Cleaner voor uitharding van het product
- Te verwerken met trekker



MONTAGELIJMEN

■ MONTAGE CLEAR

290 ml

100% transparante polymeer montagelijm met extra hoge aanvangshechting (Invisible Power).

Ideaal voor het onzichtbaar bevestigen op alle courante ondergronden.

➤ Tips & Kenmerken

- 100% Transparant
- Oplosmiddelvrij
- Herpositioneren mogelijk
- Vullend vermogen, ook voor oneffen ondergronden
- Krimpt niet en is blijvend elastisch
- Alle ondergronden, zelfs polystyreen en vochtige ondergronden
- Bevat geen solventen en isocyanaten
- Kleur: Transparant
- Reinigen: met Easy Wipes voor uitharding van de lijm
- Te verwerken met kokerpistool



■ MONTAGE TURBO

290 ml

Supersnelle polymeer montagelijm voor binnen- en buitentoepassingen.

Ideaal voor het bevestigen van plinten op alle courante ondergronden.

➤ Tips & Kenmerken

- Supersnel, handvast na 20 min.
- Vullend vermogen, ook voor oneffen ondergronden
- Oplosmiddelvrij
- Krimpt niet en is blijvend elastisch
- Herpositioneren mogelijk
- Alle ondergronden, zelfs polystyreen en vochtige ondergronden
- Overschilderbaar met watergedragen systemen
- Verbruik: 100 – 500 ml/m², afhankelijk van ondergrond, materiaal, gewicht
- Reinigen: met Easy Wipes voor uitharding van de lijm
- Te verwerken met kokerpistool



■ MONTAGE SUPER

310 ml

Vezelversterkte, acrylaat montagelijm met uiterst hoge aanvangshechting voor binnentoepassingen.

Ideaal voor het bevestigen van plinten op allerlei goed zuigende ondergronden.

➤ Tips & Kenmerken

- Extreme aanvangshechting: 300 kg/m²
- Herpositioneren mogelijk
- Vullend vermogen, ook voor oneffen ondergronden
- Watergedragen en oplosmiddelvrij
- Ideaal voor verticale toepassingen
- Ecologisch
- Verbruik: 100 – 500 ml/m², afhankelijk van ondergrond, materiaal, gewicht
- Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor uitharding van de lijm
- Te verwerken met kokerpistool



■ MONTAGE CLASSIC

350 g

Supersterke montagelijm op basis van neopreen rubbers voor binnen- en buitentoepassingen.

Ideaal voor het snel bevestigen van plinten op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden, zelfs onder spanning.

➤ Tips & Kenmerken

- Onmiddellijk belastbaar na vast-los-vast methode
- Ook voor materialen onder spanning
- Ook tussen 2 niet-poreuze materialen
- Binnen- en buitentoepassingen
- Blijft hard elastisch
- Verbruik: 125 – 250 g/m², afhankelijk van ondergrond, materiaal, gewicht
- Reinigen: met Dissol Cleaner of Easy Wipes voor uitharding van het product
- Te verwerken met kokerpistool



■ S40 FLEX

290 ml

Elastische afdichtingskit en montagelijm op basis van hybride polymeren.

Voor alle aansluit- en dilatatievoegen (max. 20%) in vloeren. Geschikt voor parket en in combinatie met natuursteen.

➤ Tips & Kenmerken

- Na uitdroging watervast
- Schuurbaar na minimaal 24u
- Afwerkbaar met de meeste (blanke) lakken en vernissen.
- Droogtijd: afwerkbaar na 12u
- Reinigen: met Easy Wipes voor uitharding van de lijm.
- Kleuren: wit, grijs, roestbruin, zwart
- Te verwerken met pistool



■ G60 HIGH TACK

290 ml • 600 ml

Supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van hybride polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen.

Panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Uiterst hoge aanvangshechting (High Tack).

➤ Tips & Kenmerken

- Hoge aanvangshechting (High Tack)
- Permanente elasticiteit
- Snelle doorharding
- Vangt alle types spanningen en trillingen op
- Overschilderbaar met de meeste verfsystemen en (blanke) lakken en vernissen
- Schuurbaar na minimaal 24u
- Droogtijd: afwerkbaar na 12u
- Reinigen: met Easy Wipes voor uitharding van de lijm
- Kleuren: wit, grijs, bruin, zwart
- Te verwerken met kokerpistool



■ G70 HEAVY DUTY

290 ml

Professionele supersterke, snelle, hardelastische montagelijm met nog hogere aanvangshechting (Heavy Duty) op basis van hybride polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen.

➤ Tips & Kenmerken

- Zeer hoge aanvangshechting (Heavy Duty), min. 200 kg/m²
- Gemakkelijk doseerbaar met driehoek spuitmond
- Zeer goede hechting op bijna alle ondergronden
- Snellere doorharding
- Nat-in-nat overschilderbaar met de meeste watergedragen verfsystemen, industriële lakken en coatings
- Reinigen: met Easy Wipes voor uitharding van het product
- Te verwerken met kokerpistool



TOEBEHOREN EN
CLEANERS



LIJMKAMMEN

B3:
Voor parketlijm 241, 243, 245, 248 Multilayer.

B11:
Voor parketlijm 249, 255 FiberTech & 249 Express, 245, 248 Multilayer.

A2:
Voor vloerbekledingslijm 263.



KOKERPISTOOL PRO

Voor Recta-Mastic 95 Parket, S40, Montage Dispersie/Classic/Clear/Turbo, G60, G70.



WORSTPISTOOL 600ML

Voor parketlijm 248 Cordon, G60.



EASY WIPES

80 Reinigingsdoekjes

Reinigingsdoekjes voor handen, gereedschap en oppervlakken.

Bijzonder krachtige formule om ook lijm- en kitresten als olie en vet vlot te verwijderen. Zowel voor synthetische, dispersie, hybride polymeer als PU-gebaseerde producten. Test lak- of vernislagen niet aan, op kunststof ondergronden eerst testen. Bevat huidbeschermingsmiddelen.



PUR CLEANER

500 ml

Handige spraycleaner. Reiniger voor schuimpistolen, maar verwijdert ook niet-uitgehard polyurethaanschuim, polyurethaankit en polyurethaanlijm zoals parketlijm 245 2k PU. Beschikbaar voor NBS en C&F pistolen. Niet gebruiken op synthetische materialen, lakken of polystyreen.



■ DISSOL CLEANER

500 ml Spray • 1 L • 5 L

Universele reiniger en kleurloos synthetisch oplos- en verdunningsmiddel.

Voor het reinigen van lijmborstels en -spatels, pistolen en ander gereedschap. Voor het verwijderen van overtollige lijm, lijmvlekken en -draden.



➤ Tips & Kenmerken

- Reinigt te verlijmen materialen
- Ideaal voor het reinigen van 241 Alcohol en Montage Classic
- Niet gebruiken op synthetische materialen, lakken of polystyreen

■ CITRUS CLEANER SPRAY

500 ml Spray

Kleurloos natuurlijk oplosmiddel in spuitbus voor het verwijderen van vuil, vet, lijmresten en de meeste tapes.

Niet corrosief, geen aantasting van de meeste gevoelige materialen.



➤ Tips & Kenmerken

- Handige spraycleaner
- Verwijderen van vele lijmen
- Reinigen van vuil, vet, olie
- Verbreken van lijmverbindingen
- Verwijderen van tape & stickers
- Langdurige inwerking & oplossend vermogen
- Niet corrosief, geen aantasting van de meeste gevoelige materialen zoals glas, (poeder-) lak, vele kunststoffen, ...
- Niet geschikt als ontvetter. Laat een dunne olieachtige film achter die poreuze ondergronden kan verdonkeren. Niet voor polystyreen

Uw verdeler:



NV Rectavit SA

Ambachtenlaan 4 B-9080 Lochristi

Tel. +32 (0)9 216 85 20

Fax +32 (0)9 216 85 30

www.rectavit.be