


2K UNIVERSELE HOUTPRIMER W320

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

2K houtprimer op basis van epoxy, buiten toepasbaar.

- Uitstekend toepasbaar in combinatie met houtreparatiemiddelen op basis van epoxy
- Oplosmiddelvrij. Voldoet aan de regelgeving in het kader van de vervangingsplicht.
- Gemakkelijk doseer- en mengbaar in 1:1 volumedelen
- Gemakkelijk te verstrijken
- Grote impregnerende werking
- Trekt diep in het hout
- Versterkt hechting
- Voorkomt vochtindringing



TOEPASSING

Voorbehandelen/impregneren van houtreparaties en sealen kopse kanten. Te gebruiken als basis in combinatie met de W330. Gecertificeerd volgens **KOMO BRL 0807** categorieën 1A/B, 2A/B, 3A, 4A, 7A, en 9A Certificaatnummer 33355

VERWERKINGSGEGEVENS

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur dient 3°C boven dauwpunt te liggen.

VERWERKINGSMETHODEN

Meng beide componenten 1:1 tot een homogeen gekleurde vloeistof in een mengbeker (bij voorkeur de T340 van Polyfilla PRO). Voor een volledige menging overgieten in een andere mengbeker. Breng W320 aan met behulp van een kwast tot het hout verzadigd is (bij voorkeur de T220 van Polyfilla PRO). Primer 10 minuten in laten trekken in zacht hout, vervolgens W330 houtreparatiepasta nat-in-nat verwerken. Let op! Bij hardhout (merbau en eiken) minimaal 30 minuten laten intrekken.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een thinner.

MENGVERHOUDING: VOLUME- EN GEWICHTSDELEN

- Component A: 1 deel
- Component B: 1 deel

MENGWIJZE

Meng beide componenten 1:1 tot een homogeen gekleurde vloeistof in een mengbeker (bij voorkeur de T340 van Polyfilla PRO). Voor een volledige menging overgieten in een andere mengbeker en nogmaals doorroeren.

POTLIFE

Ca. 20 min. bij 20°C

DROOGTIJD

Ca. 6 uur bij 20°C

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VLAMPUNT

- Component A: > 60°C
- Component B: > 60°C

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

DICHTHEID (SOORTELIJK GEWICHT)

Gemengd product: 1,10 kg/dm³

VASTE-GEHALTE

100 volumeprocent (= 100 gewichtsprocent)

DROGING BIJ 20°C/65% RV

De W320 kan zowel nat in nat met houtreparatiepasta als in droge toestand met verf worden afgewerkt. Het verdient echter aanbeveling de W320 ca. 10 tot 15 minuten in het hout te laten trekken, afhankelijk van de houtsoort en daarna de houtreparatiemassa aan te brengen. De W320 is doorgehard na ca. 12 uur.

HECHTING

Uitstekend op een goede, schone, droge houten ondergrond (vochtgehalte lager dan 18%).

SCHUURBAARHEID

Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

VERDERE INFORMATIE

VERPAKKING

200 ml set (2 x 100 ml fles)

- Component A: 100 ml
- Component B: 100 ml

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 12 maanden

KLEUR GEREED PRODUCT

Component A: rood
Component B: blank