

Glasvezelijm Premium

ALLE SOORTEN GLASVEZELBEHANG (TOT 300 G/M²)

VOORDELEN

- premium kwaliteit
- hoge aanvangshechting
- direct op de wand aanbrengen
- transparant na drogen
- lange open tijd
- zeer goed schilderbaar

PRODUCT

Gebruiksklare dispersielijm op PVAC-basis voor het verlijmen van glasvezelbehang. Voor normaal poreuze wanden en plafonds.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor het verlijmen van:

- te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde
- te schilderen textuur
- vinylbehang met papieren rugzijde

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Mogelijke ondergronden: Gips en derivaten, gipskartonplaten, oude ondergronden indien zorgvuldig voorbereid, pleisterwerk. Hout en houtvezelplaat behandeld met één van onze primers. Op brandwerende en waterafstotende platen een geschikte primer aanbrengen.

Voorbehandeling: De WTCB uitgave n° 194 "Handleiding voor de plaatsing van soepele wandbekledingen" beschrijft de voorschriften voor de voorbereiding van de ondergrond. De verwerker dient deze te respecteren want dit valt onder zijn verantwoordelijkheid. De ondergrond moet vlak, zuiver, blijvend droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig, ontvet, ontstof en normaal poreus zijn. Oude wandbekleding verwijderen met een losweekmiddel. Nadien de ondergrond correct voorbereiden. Te absorberende en poederachtige ondergronden (gipskartonplaat, pleisterwerk ...) instrijken met een geschikte primer. Oude verflagen: Niet-hechtende delen verwijderen. Oud schilderwerk grondig afwassen en opschuren.

Aanbrengen: Vóór gebruik de lijm oproeren. Geen water toevoegen. De wand voldoende (iets breder dan een band) regelmatig instrijken met een roller. De wandbekleding aanbrengen op de natte lijm. De open tijd bedraagt ± 25-30 min. Zorgvuldig verticaal gladstrijken en nadien vanuit het midden naar de kanten. De naden uitvoeren volgens de



richtlijnen van de fabrikant. Bij voorbehandeld of voorgeschilderd glasvezelbehang moet men een wachttijd van ± 5 min respecteren afhankelijk van de temperatuur, de absorptie van de ondergrond en het gewicht van de bekleding. De overtollige lijm verwijderen met een propere en vochtige spons (niet wrijven). Het teveel aan wandbekleding aan het plafond en aan de plinten afsnijden met een mes met behulp van een lat.

Reinigingsmiddel: Reinigingsmiddel voor niet uitgeharde lijm: water.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking tussen +5°C en 30°C.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Kleur	Verpakking	Artikelcode
wit	emmer 5 kg	30612663
wit	emmer 10 kg	30613102
wit	emmer 15 kg	30612662

Technische kenmerken	
Basis	zetmeel en PVAC-emulsie
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Verbruik	± 250 g/m ²
Wachttijd	geen
Open tijd	± 25-30 min. (+15 à +20°C / HR 45 - 65%)
Definitieve hechting	24 à 48 u

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
infonl@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0)73 6244244
BE + 32 (0) 92551717

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B- 9000 Gent
info.be@bostik.com
www.bostik.be

